



Le vernis brillant carrosserie, incolore et transparent permet de renforcer la protection et la brillance des teintes de la peinture Carrosserie Véhidecor, et de retrouver pour longtemps l'aspect neuf et brillant d'une carrosserie d'origine. Sa formulation spéciale lui permet de rester insensible à l'essence et même à l'alcool. Il est particulièrement recommandé sur tous les supports tels que les carrosseries automobiles, scooters, motos, vélos, camions, campings-cars, caravanes, etc. mais également les tondeuses à gazon, groupes électrogènes, appareils électroménagers, etc. Très dur après 24 heures, il ne craint pas les petites rayures et résiste aux intempéries, aux UV (sans jaunir), à la chaleur (120°C) sans tendance à se fendiller. Il peut être ciré. Il est également applicable sur tout autre support que le métal tel que le bois ou la plupart des plastiques rigides (faire un test préalable).



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT
Brillant



FORMAT
400 mL



SÉCHAGE
Sec au toucher : 10 min



RENDEMENT
1 à 2m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Recommandé sur tous supports et toutes peintures carrosseries exposés.
- > Renforce la protection et la brillance des teintes de la peinture Carrosserie Véhidecor.
- > Ne craint pas les petites rayures et résiste aux intempéries, aux UV et à la chaleur.

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées.
- > Bien dépoussiérer.
- > Masquer éventuellement les parties à protéger avec, par exemple, du papier journal et de l'adhésif.
- > Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25°C.
- > Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.

APPLICATION

- > Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.
- > Tenir l'aérosol droit. Pulvériser en fines couches croisées à une distance d'environ 25/30 cm, avec un mouvement ample et régulier.
- > Sec au toucher en 10min et en profondeur en 24 heures.
- > Une 2ème couche est applicable après 5 à 10 minutes.
- > Le recouvrement par le vernis des teintes de la peinture Carrosserie Véhidécor peut être effectué environ 1 heure après l'application de la peinture.
- > N'utiliser l'aérosol que pour l'usage prévu à cet effet.



Les conseils peinture Julien

Pour une application homogène du vernis, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol de temps en temps pendant l'utilisation. Appliquer plutôt plusieurs couches fines qu'une couche épaisse. Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Conserver l'aérosol dans un endroit sec.